

GRASSELLO 600

Linia wapienna

Grassello 600 to materiał na bazie sezonowanego wapna i drobnego proszku marmurowego. Umożliwia uzyskanie różnych efektów dekoracyjnych w zależności od techniki aplikacji. Dzięki naturalnemu składowi charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością i odpornością na alkalia.

Dane techniczne

- **Gęstość:** 1,520 kg/l
- **Granulometria:** min. 90% < 0,1 mm
- **Zużycie:** ok. 0,5 kg/m²

Może być stosowany na większości podłoży. Należy zwrócić szczególną uwagę na cienkie warstwy.

Paro- i wodoprzepuszczalność

- **Dyfuzja pary wodnej:** 370 g/m² / 24 h
- **Współczynnik oporu dyfuzji pary:** $\mu = 10$
- **Równoważna warstwa powietrza:** $S_d = 0,06$ m
- **Współczynnik nasiąkliwości wodą:** $W = 0,2$ kg/(m²·h^{1/2})
- **$S_d \cdot W$:** 0,012 kg/(m²·h^{1/2})
- Zgodność z teorią Kuenzle

Przygotowanie podłoża

1. Usunąć kurz i zabrudzenia.
2. Sprawdzić stan starej powłoki.

3. Przy wielu warstwach farby zastosować warstwę izolującą **Isoedil-A**.
4. Dla płyt g-k zalecany grunt **Fondo Ruvido**.

Aplikacja

1. Nałożyć pierwszą warstwę pacą ze stali nierdzewnej.
2. Odczekać ok. 12 h.
3. Nałożyć drugą warstwę, zachowując równomierność.
4. Po ok. 1 h wykonać wygładzenie warstwy końcowej.
Cieńsza warstwa = bardziej błyszcząca powierzchnia.

✦ Dla większej grubości dekoracji zalecane: **Marmorino Polvere Media** lub **Marmorino Pasta Media**.

✦ Do ochrony po wyschnięciu zastosować wosk lub hydrofobizator **Idrocem-A**.

Środki ostrożności

- Przechowywać w temp. +5°C do +30°C.
- Okres przydatności: 1 rok.
- Podczas aplikacji elewacje chronić przed deszczem, aby uniknąć białych plam (zaburzenie karbonatyzacji).

Magazynowanie

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, na paletach drewnianych.

Jakość

Produkt podlega stałej kontroli laboratoryjnej. Surowce są starannie selekcjonowane.

Dane pochodzą z badań laboratoryjnych. W praktyce mogą się różnić w zależności od warunków aplikacji.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za właściwe zastosowanie.

Colorificio Veneziano s.r.l. zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych bez powiadomienia.