

GRASSELLO 600

Вапняна лінія

Grassello 600 — це матеріал на основі витриманого вапна та дрібного мармурового порошку. Дозволяє отримувати різні декоративні ефекти залежно від техніки нанесення. Завдяки натуральному складу матеріал має високу паропроникність і відмінну стійкість до лугів.

Технічні характеристики

- **Питома вага:** 1,520 кг/л
- **Гранулометрія:** мін. 90% частинок < 0,1 мм
- **Витрата:** приблизно 0,5 кг/м²

Може наноситися на більшість типів поверхонь. Особливу увагу слід приділяти тонким шарам — вони повинні бути якісно підготовлені.

Паро- та водопроникність

- **Дифузія водяної пари:** 370 г/м² / 24 год
- **Коефіцієнт опору дифузії пари:** $\mu = 10$
- **Еквівалентна товщина повітряного шару:** $S_d = 0,06$ м
- **Коефіцієнт водопоглинання:** $W = 0,2$ кг/(м²·год^{1/2})
- **$S_d \cdot W$:** 0,012 кг/(м²·год^{1/2})
- Відповідає теорії Кюнца (Kuenzle)

Підготовка поверхні

1. Очистити поверхню від пилу та бруду.
2. Перевірити стан старого покриття.

3. Якщо нанесено багато шарів фарби — використати ізолюючий шар **Isoedil-A**.
4. Для гіпсокартону рекомендовано ґрунт **Fondo Ruvido**.

Нанесення

1. Перший шар нанести шпателем із нержавіючої сталі.
2. Витримати ~12 год (залежить від температури).
3. Нанести другий шар, зберігаючи рівномірність.
4. Через ~1 год виконати фінішне загладжування для досягнення ефекту.
Тонший шар — більш глянцева поверхня.

✦ Для більшої товщини декоративного шару рекомендується **Marmorino Polvere Media** або **Marmorino Pasta Media**.

✦ Для захисту після висихання нанести віск або гідрофобізатор **Idrocem-A**.

Запобіжні заходи

- Зберігати при температурі від +5°C до +30°C.
- Термін зберігання — 1 рік в оригінальній тарі.
- Під час нанесення фасади захищати від дощу, щоб уникнути білих плям (порушення карбонізації).

Зберігання

Зберігати в оригінальній тарі на дерев'яних піддонах. Уникати низьких температур.

Якість

Grassello 600 проходить постійний лабораторний контроль. Сировина ретельно відбирається.

Дані отримані в лабораторних умовах. Реальні показники можуть відрізнятися залежно від умов застосування.

Користувач несе відповідальність за правильність використання.

Colorificio Veneziano s.r.l. залишає за собою право змінювати технічні характеристики без попередження.