

LAVEDIL SQ

Superzmywalna farba kwarcowa do wewnątrz i na zewnątrz o wysokiej sile krycia

Opis

LAVEDIL SQ to zmywalna farba akrylowa do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych z dodatkiem środka przeciwglonowego. Zawiera wyselekcjonowane wypełniacze, dwutlenek tytanu oraz specjalne dodatki, takie jak dyspergatory i środki napowietrzające poprawiające aplikację. Zastosowane barwniki gwarantują trwałość koloru w czasie.

LAVEDIL SQ charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na czynniki atmosferyczne i zanieczyszczenia, a jego skład zapewnia bardzo wysoką odporność na zmywanie.

Zastosowanie

LAVEDIL SQ stosuje się jako farbę ochronno-dekoracyjną, białą lub barwioną, na:

- tynkach wykończeniowych budowlanych
- elewacjach wcześniej malowanych
- powierzchniach betonowych
- podłogach mineralnych, dobrze wyschniętych, zwartych i nośnych

! Nie stosować na podłogach świeżych lub alkalicznych — należy odczekać czas dojrzewania, około 4 tygodni.

Dane techniczne

- **Gęstość:** ok. 1,428 kg/l
- **Zużycie:** 150–200 g/m² na warstwę (0,10–0,13 l/m²)
- **Wydajność:** 4–6 m²/l przy dwóch warstwach (w zależności od podłoża)
- **Połysk:** mat

Produkt charakteryzuje się wysoką hydrofobowością i odpornością na alkalia; nadaje się do stosowania na każdym rodzaju tynku lub powierzchniach wcześniej malowanych — zawsze po uprzednim zagruntowaniu preparatem **Isoedil A**.

Informacje techniczne

- **Rodzaj spoiwa:** kopolimer akrylowy w dyspersji wodnej
- **Odporność na zmywanie UNI 10560:** >10 000 cykli (bardzo dobra)
- **Przepuszczalność pary wodnej UNI EN ISO 7783-2:** klasa V3
- **Przepuszczalność wody UNI EN 1062-3:** klasa W2
- **Schnięcie (25 °C, 65% RH):**
 - sucha w dotyku: 30 minut
 - możliwość przemalowania: po 8 godzinach (czas zależy od temperatury i wilgotności)
- **Temperatura zapłonu:** produkt niepalny

Aplikacja

Etap 1: Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być:

- sucha
- wolna od kurzu i zabrudzeń
- oczyszczona z pozostałości środków antyadhezyjnych do szalunków, olejów, tłuszczów i innych osadów

Przed rozpoczęciem systemu malarskiego należy odczekać co najmniej **28 dni** od wykonania tynku wykończeniowego.

W przypadku występowania pleśni należy zastosować środek grzybobójczy (do wnętrza lub na zewnątrz — zależnie od miejsca aplikacji).

W przypadku pęknięć lub rys należy wcześniej naprawić podłoże

W przypadku tynków pyłących lub szczególnie chłonnych zaleca się zastosowanie wodnego gruntu akrylowego typu **ISOEDIL A**, rozcieńczonego wodą w proporcji **1:5**, lub preparatu **Isolante Alta Penetrabile** rozcieńczonego **1:5**.

Zabieg ten jest zawsze zalecany również wtedy, gdy powierzchnia przeznaczona do malowania wykazuje duże różnice w chłonności.

Etap 2: Aplikacja produktu

LAVEDIL SQ należy rozcieńczyć wagowo wodą:

- pierwsza warstwa: do 40%
- druga warstwa: do 20% (przy aplikacji pędzlem)

Nakładać **2 warstwy** w odstępie minimum **4 godzin**.
Aplikacja możliwa pędzlem lub wałkiem wełnianym.

Końcowy efekt powłoki jest lekko chropowaty i matowy.

Ostrzeżenia

- Nakładać materiał wyłącznie na podłoża wysezonowane i suche.
- Unikać aplikacji w najzimniejszych okresach roku.
- Stosować w temperaturze **powyżej +5°C i poniżej +35°C**.

Dostawa

- Opakowania plastikowe: **14 l, 5 l**
- Kolory: patrz wzornik kolorów (barwienie wykonywane systemem tintometrycznym)

Przechowywanie

- Produkt wrażliwy na mróz.
- Okres trwałości: **12 miesięcy** w oryginalnym opakowaniu, przy magazynowaniu w odpowiednich warunkach.

Jakość

LAVEDIL SQ podlega dokładnej i stałej kontroli w naszych laboratoriach.
Stosowane surowce są rygorystycznie selekcjonowane i kontrolowane.

Informujemy, że wszystkie nasze produkty są objęte **10-letnią polisą ubezpieczeniową Generali Assicurazioni**.

Polisa zapewnia pełną ochronę i długoterminowe bezpieczeństwo użytkowania wszystkich produktów, a także stanowi dodatkowe potwierdzenie naszego zaangażowania w jakość, trwałość i bezpieczeństwo oferowanych materiałów.

Podane dane odnoszą się do badań laboratoryjnych; w warunkach rzeczywistych na budowie mogą ulegać istotnym zmianom w zależności od warunków aplikacji.

Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z jego użycia.

Firma **Colorificio Veneziano s.r.l.** zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedniego powiadomienia.