

LAVEDIL SQ

Супермивна кварцова фарба для внутрішніх і зовнішніх робіт з високою покривною здатністю

Опис

LAVEDIL SQ — це мийна акрилова фарба для зовнішніх і внутрішніх робіт із додаванням протиальгівного засобу. Містить добірні наповнювачі, діоксид титану та спеціальні добавки, такі як диспергатори й аераційні агенти, що покращують нанесення. Використані барвники гарантують стабільність кольору з часом.

LAVEDIL SQ характеризується дуже високою стійкістю до атмосферних чинників і забруднень, а його склад забезпечує дуже високу стійкість до миття.

Застосування

LAVEDIL SQ застосовується як захисно-декоративна фарба, біла або тонована, для:

- фінішних будівельних штукатурок
- раніше пофарбованих фасадів
- бетонних поверхонь
- мінеральних основ, добре висушених, щільних і міцних

! Не наносити на свіжі або лужні основи — необхідно витримати час дозрівання, приблизно 4 тижні.

Технічні дані

- **Густина:** приблизно 1,428 кг/л
- **Витрата:** 150–200 г/м² на шар (0,10–0,13 л/м²)
- **Продуктивність:** 4–6 м²/л при нанесенні у два шари (залежно від основи)
- **Ступінь блиску:** матова

Продукт має високу гідрофобність і стійкість до лугів; придатний для нанесення на будь-які штукатурки або раніше пофарбовані поверхні — обов'язково після попереднього ґрунтування препаратом **Isoedil A**.

Технічна інформація

- **Тип зв'язувального:** акриловий кополімер у водній дисперсії
- **Стійкість до миття UNI 10560:** >10 000 циклів (дуже добра)
- **Паропроникність UNI EN ISO 7783-2:** клас V3
- **Водопроникність UNI EN 1062-3:** клас W2
- **Висихання (25 °C, 65% RH):**
 - на відлип: 30 хвилин
 - повторне фарбування: через 8 годин (час залежить від температури та вологості)
- **Температура займання:** продукт негорючий

Нанесення

Етап 1: Підготовка основи

Поверхня повинна бути:

- сухою
- очищеною від пилу та забруднень
- очищеною від залишків антиадгезійних засобів для опалубки, олій, жирів та інших відкладень

Перед початком фарбувальної системи необхідно витримати щонайменше **28 днів** після виконання фінішної штукатурки.

За наявності плісняви слід застосувати фунгіцидний мийний засіб (для внутрішніх або зовнішніх робіт — залежно від місця застосування).

У разі тріщин або пошкоджень основу необхідно попередньо відремонтувати.

У випадку штукатурок, що пилять або мають підвищену поглинальну здатність, рекомендується застосувати водний акриловий ґрунт типу **ISOEDIL A**, розведений водою **1:5**, або **Isolante Alta Penetrazione**, розведений **1:5**.

Цю обробку завжди рекомендується виконувати також тоді, коли поверхня має значні відмінності у поглинанні.

Етап 2: Нанесення продукту

LAVEDIL SQ розводити водою за масою:

- перший шар — до 40%
- другий шар — до 20% (при нанесенні пензлем)

Наносити **2 шари** з інтервалом мінімум **4 години**.

Нанесення можливе пензлем або вовняним валиком.

Кінцевий вигляд покриття — злегка шорсткий і матовий.

Застереження

- Наносити матеріал лише на витримані та сухі поверхні.
- Уникати нанесення в найхолодніші періоди року.
- Застосовувати при температурі **вище +5 °C і нижче +35 °C**.

Постачання

- Пластикові ємності: **14 л, 5 л**
- Кольори: див. карту кольорів (тонування виконується тонометричною системою)

Зберігання

- Продукт чутливий до замерзання.
- Термін придатності: **12 місяців** в оригінальній упаковці за належних умов зберігання.

Якість

LAVEDIL SQ підлягає ретельному та постійному контролю в наших лабораторіях. Використовувана сировина проходить суворий відбір і контроль.

Повідомляємо, що всі наші продукти покриті **10-річним страховим полісом Generali Assicurazioni**.

Поліс забезпечує повний захист і довгострокову надійність використання продукції та підтверджує нашу відданість якості, довговічності й безпеці матеріалів.

Наведені дані отримані в лабораторних умовах; у реальних умовах будівельного майданчика вони можуть суттєво змінюватися залежно від умов нанесення.

Користувач зобов'язаний перевірити придатність продукту для запланованого застосування і несе повну відповідальність за його використання.

Компанія **Colorificio Veneziano s.r.l.** залишає за собою право вносити технічні зміни без попереднього повідомлення.