

MARMORINO PASTA 04K

Вапняна лінія

Склад

Матеріал на основі спеціального мармурового порошку з різною фракцією зерна, вапняної основи та функціональних добавок, що покращують адгезію до поверхонь різного типу.

Відзначається зручністю в роботі, еластичністю та пластичністю, що дозволяє створювати різноманітні декоративні ефекти залежно від техніки виконавця.

Технічні дані

- **Густина:** 1,750 кг/л
- **Розмір зерна:** 0,4 мм
- **Витрата:** приблизно 1,6–1,9 кг/м²
- **Тип покриття:** мінеральне, з високою паропроникністю, для внутрішніх і зовнішніх робіт
- **Фініш:** сатиновий ефект

Параметри дифузії пари:

- Дифузія водяної пари: 745 г/м² / 24 год
 - Коефіцієнт опору дифузії: $\mu \approx 150$
 - Еквівалентний шар повітря: $S_d \approx 0,03$ м
 - Водопоглинання: $w \approx 0,25$ кг/(м²·год^{1/2})
 - $S_d \cdot w \approx 0,0075$ кг/(м·год^{1/2})
(відповідно до теорії Кюнцеля)
-

Застосування

Матеріал можна наносити традиційними методами або за допомогою декоративних інструментів:

- щітка «1000 ліній»
 - сітка
 - трафарети
 - інші інструменти для створення текстури
-

Підготовка матеріалу

Ретельно перемішати механічним міксером **без додавання води**.

Для тонування використовувати тільки оригінальні барвники або виконувати тонування у представника **Colorificio Veneziano**.

Важливо

- Температура нанесення: **не нижче +5 °C**, відносна вологість — до 75%
 - Не застосовувати в найхолодніші періоди року
 - Перед нанесенням перевірити міцність та адгезію основної штукатурки
 - Під час висихання фасади слід захищати від дощу та опадів, щоб уникнути вибілювань через неправильну карбонізацію
-

Поставка

- Пластикові відра **25 кг**
 - Кольори — згідно з каталогом
-

Зберігання

Матеріал **стійкий до морозу**.

Термін придатності — **12 місяців** в оригінальній упаковці.

Якість

Продукт проходить постійний контроль якості.

Сировина проходить суворий відбір і перевірку.

Лабораторні дані можуть відрізнятися від показників у реальних умовах. Користувач несе відповідальність за перевірку придатності продукту. Виробник залишає за собою право на технічні зміни без попередження.