

MARMORINO PASTA 07K

Linia Wapienna

Skład

Materiał na bazie specjalnego pyłu marmurowego o zróżnicowanej granulacji, spoiwa wapiennego oraz dodatków poprawiających przyczepność do różnego rodzaju podłoży.

Charakteryzuje się łatwością aplikacji, elastycznością i plastycznością, co pozwala uzyskać szeroki zakres efektów dekoracyjnych w zależności od techniki wykonawcy.

Dane techniczne

- **Gęstość:** 1,750 kg/l
- **Uziarnienie:** 0,7 mm
- **Zużycie:** ok. 1,6–1,9 kg/m²
- **Rodzaj wykończenia:** mineralne, o wysokiej paroprzepuszczalności, do wewnątrz i na zewnątrz
- **Efekt końcowy:** satynowe wykończenie

Parametry dyfuzji pary:

- Dyfuzja pary wodnej: 745 g/m² / 24 h
 - Współczynnik oporu dyfuzji: $\mu \approx 150$
 - Równoważna grubość warstwy powietrza: $S_d \approx 0,03$ m
 - Nasiąkliwość wodą: $w \approx 0,25$ kg/(m²·h^{1/2})
 - $S_d \cdot w \approx 0,0075$ kg/(m·h^{1/2})
(zgodnie z teorią Künzela)
-

Zastosowanie

Może być nakładany metodami tradycyjnymi lub z użyciem narzędzi dekoracyjnych:

- szczotka „1000 linii”
- siatka
- szablony
- inne narzędzia fakturujące

Przygotowanie materiału

Dokładnie wymieszać mieszadłem mechanicznym **bez dodawania wody**.

Do barwienia stosować wyłącznie oryginalne pigmenty lub zlecić barwienie u przedstawiciela **Colorificio Veneziano**.

Ważne

- Temperatura aplikacji: **powyżej +5 °C**, wilgotność względna **do 75%**
- Nie stosować w najzimniejszych okresach roku
- Przed aplikacją sprawdzić wytrzymałość mechaniczną i przyczepność tynku podkładowego
- Podczas schnięcia elewacje należy chronić przed deszczem i opadami, aby uniknąć wybielen i plam wynikających z nieprawidłowej karbonatyzacji

Dostawa

- Wiadra plastikowe **25 kg**
- Kolorystyka zgodnie z katalogiem

Przechowywanie

Produkt **odporny na mróz**.

Okres przydatności w oryginalnym opakowaniu — **12 miesięcy**.

Jakość

Produkt podlega stałej kontroli jakości.

Surowce są starannie selekcjonowane i kontrolowane.

Dane laboratoryjne mogą różnić się od wyników uzyskiwanych w warunkach budowy. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.