

MARMORINO FLOOR UNICO

ОПИС ПРОДУКТУ:

MARMORINO FLOOR UNICO FINO / MEDIO — це матеріал у вигляді пасти, ідеальний для декоративного нанесення на підлоги та стіни. Завдяки рецептурі на основі високоякісних смол і міцних мінеральних сумішей система MARMORINO UNICO FLOOR забезпечує високу еластичність, ефективно компенсуючи мікрорухи основи, відмінну паропроникність і дуже хороші механічні властивості протягом усього циклу нанесення. Матеріал наноситься у два шари гладкою кельмою з нержавіючої сталі або пластику — залежно від бажаного декоративного ефекту.

Завдяки MARMORINO UNICO можна отримати безліч декоративних і кольорових ефектів; матеріал доступний у білому варіанті та може тонуватися.

MARMORINO FLOOR UNICO можна фарбувати в системі тонування **Colorificio Veneziano**, і матеріал готовий до використання — не потребує каталізаторів.

Може застосовуватися для створення декоративних поверхонь у приватних будинках, магазинах, офісах, шоурумах, на меблевих фасадах тощо.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Перед кожним нанесенням поверхню необхідно ретельно очистити!

Основа з керамічної плитки

Завжди перевіряти адгезію існуючого покриття.

Видалити всі плитки, що погано тримаються, а утворені порожнини заповнити матеріалом FONDO FLOOR EPOX із додаванням кварцового піску фракції 0,3–0,9 мм у пропорції 1:8.

Далі нанести PRIMER UNICO, розведений водою 1:1.

Якщо шви більші за 3 мм — заповнити їх FONDO FLOOR EPOX + QUARZO 0.4S (1:3).

Через 12 годин прошліфувати поверхню (зерно 40) і нанести шар PRIMER UNICO валиком, залишити висихати приблизно 8 годин.

Стіни

Нанести MARMORINO FLOOR UNICO FINO / MEDIO.

Підлоги (продовження)

На вологий PRIMER UNICO укласти склосітку 70 г/м².

Нанести FONDO FLOOR EPOX із наповненням 100–120% QUARZO 0.4S.

Посипати кварцом до насичення.

Альтернатива: FONDO FLOOR UNICO + шліфування.

Після цього нанести MARMORINO FLOOR UNICO FINO / MEDIO.

Цементна основа

Для стабілізації нанести PRIMER UNICO, розведений 1:5.

Через 6–8 годин виконати епоксидну систему, як описано вище.

Вертикальні основи з гіпсу та ГКЛ

Основа має бути суха, гладка, без дефектів.

Видалити слабкі шари.

Нанести PRIMER UNICO, через 6–8 годин — декоративний шар.

ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛУ

Матеріал готовий до використання, білого кольору.

Можливе тонування пігментами у пасті.

За потреби додати 1–2% води та перемішати механічно.

До першого шару можна додати 5–10% QUARZO 0.4S.

НАНЕСЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Наносити кельмою зі сталі або пластику.
Світлі відтінки — фініш пластиковою кельмою.
Мінімум два шари.

Витрата:

- 1 шар: 380–450 г/м²
- 2 шар: 300–350 г/м²
- Разом: ≥ 700 г/м²

Через 20–24 години відшліфувати (зерно 120).
Завершити двома шарами FINITURA FLOOR OPACA або LUCIDA.

ОСОБЛИВІ ВЛАСТИВОСТІ

Через 24 години (інтенсивне навантаження) нанести віск CERA FLOOR OPACA / LUCIDA.

КОЛЬОРИ / ТОНУВАННЯ

Матеріал тонується в системі **Colorificio Veneziano**.
Бажано використовувати одну партію матеріалу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Густина 20°C — $1,63 \pm 0,05$ кг/л
Суха маса — 81 ± 1 %
В'язкість Brookfield — $135\,000 \pm 20\,000$ cps
Розбавлення — максимум 1–2%
Теоретична витрата — $0,7\text{--}0,8$ кг/м²
Зерно — 0,3 мм

УМОВИ НАНЕСЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Температура нанесення: +15...+30 °C

Робоча температура: -20...+75 °C

Зберігання: +5...+30 °C

ЧАСИ (20 °C / 50% RH)

Сухість на дотик — 2 год

Наступний шар — 3-4 год

Ходіння — 12 год

Інтенсивне використання — 36 год

Повне твердіння — 7 днів