

MARMORINO POLVERE MEDIA

Charakterystyka i zastosowanie

MARMORINO POLVERE MEDIA może być stosowany na wszystkich typach podłoży odpowiednio przygotowanych. Produkt przeznaczony do **wnętrz i na zewnątrz**.

Dane techniczne

- **Zużycie:** ok. 2 kg/m² (w zależności od rodzaju podłoża)
- **Postać:** proszek
- **Gęstość:** 1,9 kg/l
- **Czas użycia mieszanki:** zależny od warunków środowiskowych
- **Uziarnienie:** 0,5–0,8 mm

Parametry paroprzepuszczalności

- **Dyfuzja pary wodnej:** 745 g/m² / 24 h
 - **Współczynnik oporu dyfuzji pary:** $\mu = 12$
 - **Równoważna grubość warstwy powietrza:** $S_d = 0,03$ m
 - **Współczynnik nasiąkliwości wodą:** $w = 0,25$ kg/(m²·h^{1/2})
 - **$S_d \cdot w$:** 0,0075 kg/(m·h^{1/2})
(zgodnie z teorią Künzela)
-

Przeznaczenie

Produkt na bazie specjalnego pyłu marmurowego, wapna oraz dodatków funkcjonalnych, zapewniających łatwą obróbkę i tworzenie wysokiej jakości powierzchni dekoracyjnych.

Historycznie stosowany w klasycznej architekturze (m.in. w starożytnych willach do wykończeń imitujących marmur). Współczesna produkcja łączy tradycyjną recepturę z nowoczesną technologią, gwarantując wysoką stabilność jakości.

Cechy:

- bardzo wysoka paroprzepuszczalność
- odporność na alkalia
- odporność na pleśń

Przygotowanie podłoża i aplikacja

1. Przygotować podłoże (zgodnie z instrukcją dla GRASSELLO 600).
2. Nałożyć pierwszą warstwę pacą ze stali nierdzewnej, unikając nawarstwień.
3. Pozostawić do wyschnięcia.
4. Po ok. **16 godzinach** nałożyć kolejną warstwę i zagęścić powierzchnię w celu uzyskania idealnie gładkiego efektu.

W okresach wysokich temperatur zaleca się zwilżenie podłoża wodą.

Dla ochrony powierzchni po **72 godzinach** zastosować mineralny wosk ochronny **CERA ANTICA VENEZIA** (wersje EXTRA lub ESTERNE).

Środki ostrożności

- Stosować materiał z jednej partii na danym obiekcie
- Nakładać wyłącznie na suche i sezonowane tynki
- Nie aplikować na elewacje nagrzane słońcem ani przy silnym wietrze
- Minimalna temperatura aplikacji: +5 °C
- Unikać aplikacji przy zmiennych warunkach atmosferycznych
- Używać w postaci oryginalnej, bez dodatków

Opakowanie

Wiadra plastikowe **18 kg**

Przechowywanie

Okres przydatności w suchych warunkach — **12 miesięcy**

Jakość

Produkt podlega stałej kontroli produkcyjnej.
Surowce są starannie selekcjonowane i kontrolowane.

Podane dane wynikają z badań laboratoryjnych. W warunkach budowy parametry mogą się różnić w zależności od sposobu aplikacji i warunków środowiskowych. Użytkownik odpowiada za ocenę przydatności produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedniego powiadomienia.