

MARMORINO POLVERE MEDIA

Характеристики та сфера застосування

MARMORINO POLVERE MEDIA застосовується на будь-яких типах поверхонь за умови належної підготовки основи. Придатний для **внутрішніх і зовнішніх робіт**.

Технічні дані

- **Витрата:** $\approx 2 \text{ кг/м}^2$ (залежно від типу поверхні)
- **Фізичний стан:** порошок
- **Густина:** 1,9 кг/л
- **Час використання суміші:** залежить від умов середовища
- **Гранулометрія:** 0,5–0,8 мм

Параметри паропроникності

- **Дифузія водяної пари:** $745 \text{ г/м}^2 / 24 \text{ год}$
 - **Фактор опору дифузії пари:** $\mu = 12$
 - **Еквівалентна товщина шару повітря:** $S_d = 0,03 \text{ м}$
 - **Коефіцієнт водопоглинання:** $w = 0,25 \text{ кг/(м}^2 \cdot \text{год}^{1/2})$
 - **$S_d \cdot w$:** $0,0075 \text{ кг/(м} \cdot \text{год}^{1/2})$
(згідно з теорією Кюнцеля)
-

Призначення

Матеріал на основі спеціального мармурового порошку, вапна та функціональних добавок, що забезпечують легку обробку та формування якісної декоративної поверхні.

Історично застосовувався у класичній архітектурі, зокрема в античних віллах для оздоблення поверхонь під мармур. Сучасне виробництво поєднує традиційну рецептуру з новітніми технологіями, що гарантує стабільність продукту.

Характеризується:

- дуже високою паропроникністю
- стійкістю до лугів
- стійкістю до плісняви

Підготовка основи та нанесення

1. Підготувати основу (згідно з інструкцією для GRASSELLO 600).
2. Нанести перший шар за допомогою нержавіючої кельми, уникаючи напливів.
3. Дати висохнути.
4. Через приблизно **16 годин** виконати наступне нанесення та ущільнення поверхні для досягнення ідеально гладкого ефекту.

У спекотний період рекомендується зволожувати основу водою.

Для захисту покриття через **72 години** після нанесення використати мінеральний захисний віск **CERA ANTICA VENEZIA** (версії EXTRA або ESTERNE).

Застереження

- Використовувати матеріал однієї партії для одного об'єкта
- Наносити лише на суху, витриману штукатурку
- Не працювати на нагрітих сонцем фасадах або при сильному вітрі
- Мінімальна температура нанесення: +5 °C
- Уникати нанесення за різких змін погоди
- Використовувати у первісному вигляді без сторонніх добавок

Поставка

Пластикові відра по **18 кг**

Зберігання

Термін придатності в сухих умовах — **12 місяців**

Якість

Матеріал проходить постійний виробничий контроль.
Сировина проходить суворий відбір і перевірку.

Наведені дані отримані в лабораторних умовах. У реальних умовах будівництва показники можуть змінюватися залежно від способу нанесення та умов середовища. Користувач несе відповідальність за перевірку придатності продукту. Виробник залишає за собою право вносити технічні зміни без попередження.