

VELATURA 900

Лінія Decorativa

Опис

VELATURA 900 — спеціальна декоративна фарба для створення ефектів лесування, тінювання та штучного старіння.

Покриття відзначається:

- високою стійкістю до атмосферних впливів
- водовідштовхувальними властивостями
- еластичністю
- збереженням паропроникності основи

Має **сатиново-оксамитовий фініш**. Підходить для нанесення на нову та стару, у тому числі раніше пофарбовану штукатурку.

Характеристики

VELATURA 900 — декоративне покриття на основі воднодисперсійних смол та спеціальних металізованих пігментів, що дозволяє отримувати різноманітні декоративні ефекти.

Підготовка основи

Основа повинна бути:

- сухою
 - чистою
-

- без пилу, жирів, масел та інших забруднень

Рекомендації:

- для пухких поверхонь — **ISOLANTE ALTA PENETRAZIONE**
- для гладких поверхонь — **FONDO RUVIDO**
- для завершення підготовки — шар **FONDO PER VELATURA METALLICA**

Нанесення

Після підготовки основи можна наносити **VELATURA 900**.

Техніки нанесення:

- **Ефект GRASSELLO 600** — нержавіючий шпатель
- **Античний ефект** — пензель або валик

Застосовується для **внутрішніх та зовнішніх робіт**.

Можливе тонування універсальними барвниками або пігментами виробника.

Розбавлення — до **10% води**.

Технічні дані

- **Питома вага:** 1,060 кг/л $\pm 5\%$
- **Витрата:** $\approx 15 \text{ м}^2/\text{л}$ на один шар
- **Розбавлення:** до 10% води
- **pH:** 6,5–7,5
- **В'язкість:** 8000 cps (Brookfield, ротор №4, 20 об/хв, +21 °C)
- **Паропроникність:** $S_d = 0,25 \text{ м}$ (норма $\leq 2 \text{ м}$, DIN 52 615)
- **VOC:** клас A/I — $\leq 30 \text{ г/л}$

Упаковка

1 л · 2,5 л · 5 л · 14 л

Попередження

- Наносити лише на витримані сухі поверхні
 - Уникати нанесення у холодні періоди
 - Температура нанесення: +5 °C ... +35 °C
-

Зберігання

Матеріал чутливий до морозу.

Термін придатності в оригінальній упаковці при належному зберіганні — **24 місяці**.

Виробник

Colorificio Veneziano srl

Наведені дані отримані в лабораторних умовах. У реальних умовах будівництва показники можуть відрізнятися залежно від умов нанесення. Користувач несе відповідальність за перевірку придатності продукту. Виробник залишає за собою право на технічні зміни без попередження.
